



# AQUA-DÆK

## Teknisk mærkeblad

### PRODUKTBEKRIVELSE

<i>Varenavn:</i>	AQUA-DÆK
<i>Farve:</i>	Efter farvekort. Kan tones.
<i>Producent:</i>	TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12
<i>Beskrivelse:</i>	AQUA-DÆK er en vandfortyndbar, dækkende overfladebehandling på acrylbasis forstærket med alkydolie. Den er tilsat midler mod overfladebegroning.

### ANVENDELSE

<i>Alment</i>	AQUA-DÆK er let at påføre. Den har en fyldig konsistens og en fremragende dækkeevne, der skjuler træets åretegning uden at sløre træstrukturen. Den giver træet en meget vejrbestandig og vandafvisende overflade.
<i>Anvendelsesområde</i>	AQUA-DÆK anvendes til nyt og tidligere behandlet træ. Den er særdeles anvendelig til totalt farveskift.
<i>Krav til bunden</i>	Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 15 % og træoverfladen skal være ren, tør og fast. Fjern løse partikler og fibre med en stiv børste eller ved slibning. Eventuelle grønne belægninger fjernes med TRÆ-NORD universalrens.
<i>Forbehandling:</i>	Nyt ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk grundes med AQUA-GRUND.
<i>Behandling:</i>	2 gange AQUA-DÆK (afhængig af træets tilstand).
<i>Påføring:</i>	Pensel, rulle eller maskine. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 10°C. og den relative luftfugtighed under 80 %.
<i>Fortynding</i>	Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
<i>Rengøring af værktøj:</i>	Vand og sæbe.
<i>Efterbehandling:</i>	1 - 2 gange AQUA-DÆK (afhængig af træets tilstand).



# AQUA-DÆK Industri

## Teknisk mærkeblad

### TEKNISKE DATA

<i>Opløsningsmiddel:</i>	Vand.
<i>Glans:</i>	Silkemat.
<i>Vægtfylde:</i>	Ca. 1,2 - 1,35 g/ml. (afhængig af farve).
<i>Tørstofindhold:</i>	Ca. 50 %
<i>Viskositet:</i>	Brugsklar.
<i>Lugt:</i>	Lugtsvag.
<i>Flammepunkt:</i>	Ikke brandbar.
<i>Rækkeevne:</i>	5 - 8 m <sup>2</sup> pr. ltr. (afhængig af træets beskaffenhed).
<i>Tørretid v/20°C. og 50 % rel. luftfugtighed:</i>	Berøringstør: Ca. 30 min. Gennemhærdet: Ca. 1 uge.
<i>Lagerbestandighed:</i>	1 år i uåbnet emballage.
<i>Opbevaring:</i>	Tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.

### SIKKERHED & MILJØ

<i>Generelt:</i>	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
<i>Malkode 93:</i>	00 - 1
<i>Brandfareklasse:</i>	Ikke klassificeret.
<i>Oplysninger:</i>	Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
<i>Generel information:</i>	Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

