

- * Vandfortyndbar specialgrunder
- * Super-hæftende grunder til fastsiddende maling og lak, træ, zink, aluminium, hård PVC
- * Hurtigtørrende og diffusionsåben
- * Er velegnet til både ud- og indvendige arbejder
- * Grunder under Rockidan lakker

CAPACRYL 970 HAFTPRIMER



PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Capacryl Haftprimer anvendes som specialgrunder til grundbehandling på fastsiddende maling og lak, træ, zink, aluminium og andre ikke-metaller, hård PVC og fliser.

Kan anvendes både ude og inde.

Testet og godkendt i henhold til EN 71-3 (migration af særlige stoffer fra legetøj).

Fliser må kun grundes med hvid standard. Vedhæftningen til hård PVC bør altid testes ved prøveopstrøg.

Materialebasis

Acryldispersion

MAL-kode (1993)

00-1

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/d)

140 g/l (2010)

Indhold i dette produkt: Max 100 g.

Emballagestørrelse

10 l - 2,5 l - 750 ml.

Vægtfylde

1,5 g./cm³

Farvetone

Standardfarver: Hvid (ca. RAL 9010) og sort (ca. RAL 9005). Kan desuden indtones på Color-Express.

Ved overmaling i brillante farver med mindre dækkeevne (gul, rød, orange) anbefales anbefales systemtoning af grunderen jf. den aktuelle slutfarve.

Glansgrad

Mat

Opbevaring

Køligt, tørt og frostfrit.

Ca. 1 år i tillukket original emballage.

EGENSKABER

- * Fremragende vedhæftning
- * Hurtigtørrende
- * Vandfortyndbar
- * Miljøvenlig
- * Godkendt til legetøj jvf. EN 71-3
- * Diffusionsåben
- * Let at slibe
- * Kan anvendes ude og inde

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Træ, træmaterialer, zink, aluminium, kobber, hård-PVC, bæredygtige behandlinger.

Ikke egnet til eloxeret aluminium.

Træfugt ved tildannet træ max 13%.
Ved ikke tildannet træ max 15%.

Underlaget skal være bæredygtigt og fri for smuds, fedt, olie eller andet, der kan hindre en optimal vedhæftning.

Forbehandling af underlag

Tidligere behandlinger slibes og rengøres.

Træoverflader slibes langs årene og rengøres. Udrædende stoffer fjernes. Knastholdigt (fyrre)træ grundes i stedet med Capacryl Træisogrund.

Blanke/glatte overflader mattes let.

Zinkplader afrenses med salmiakvand.

Aluminium mattes med hård skuresvamp og afspændingsmiddel, bestående af vand tilsat ammoniak og lidt opvaskemiddel.

Capacryl Haftprimer påføres straks efter at de afrensede områder er tørre.

Blanding

Capacryl Haftprimer leveres brugsklar og skal kun omrøres inden brug.

Fremgangsmåde

Fortyndes med max. 5% vand og påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Inden påføring omrøres grundigt.

Forbrug

Ca. 100-130 ml/m²/lag (≈ 7,5-10 m²/liter) afhængig af underlagets struktur.

Forarbejdningsstemperatur

Materiale-, luft- og overfladetemperatur skal være min. +8°C. Den relative fugtighed må ikke overstige 80%.

Tørretid

Ved +20°C og 65% relativ fugtighed er overfladen støvtør efter 1-2 timer og klar til efterbehandling efter 12-16 timer.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

Overmaling

Efterbehandles med Capacryl Mellem-lak, PU-Satin, PU-Gloss eller PU-Mat.

Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.