

## CAPAROL 1020 SEIDENLATEX

- \* Slidstærk indemaling med stor dækkeevne
- \* Diffusionsåben
- \* Resistent overfor rengørings- og desinficeringsmidler
- \* Indeholder hverken opløsningsmidler eller blødgørere

### PRODUKTBESKRIVELSE

#### Anvendelsesområde

Slidstærk latex indemaling med silke- mat overflade til stærkt belastede ind- vendige overflader.

Særligt velegnet i forbindelse med renovering til overmaling af sav- smulds-, relief- og prægetapeter samt Capaver Glasvæv.

#### Materialebasis

Kunststof-Latex efter DIN 55 945

#### MAL-kode (1993)

00-1

#### VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)  
30 g/l (2010)  
Indhold i dette produkt: Max 30 g.

#### Vægtfylde

1,4 g/m<sup>3</sup>

#### Emballagestørrelse

12,5 liters emballage.

#### Farvetone

Hvid.

Kan indtones Alpinacolor eller AVA Fuldtonefarve.

Ved selvtoning anbefales det at in- dtone den samlede mængde og herefter blande materialet indbyrdes for at undgå synlige overgange.

Ved bestilling af 100 liter eller mere af en farvetone, kan malingen leveres tonet fra fabrikken.

Kan tones på ColorExpress anlæg efter alle gængse farvekort i farver med lysrefleksionsværdier på over ca. 60.

#### Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

#### Klassifikation jvf. DS EN13300

Glans:  
Silkeblank

Vaskeslag:  
Klasse 2.

Skurebestandig jvf. DIN 53 778

Kontrastforhold:

Dækkeevne - klasse 2  
ved forbrug på 140 ml/m<sup>2</sup>

Maksimal kornstørrelse:  
Fin (< 100µm)

### EGENSKABER

- \* Emissionsminimeret
- \* Uden opløsningsmidler og blødgørere
- \* Vandfortyndbar
- \* Lugtsvag
- \* Diffusionsåben - s<sub>d</sub>-værdi < 0,3 m
- \* Strukturbevarende
- \* Diffusionsåben
- \* Meget rengøringsvenlig
- \* Resistent overfor vandige des- inficerings- og rengøringsmidler.

### FORARBEJDE

#### Behandlingsopbygning

Påføres mættende og ensartet fortyndet med max. 5% vand.

På kontrastrige såvel som stærkt eller uensartet sugende underlag foretages en grundning med produktet fortyndet med max. 10% vand.

#### Forbrug

Ca. 140 ml/m<sup>2</sup> (≈7 m<sup>2</sup>/liter) pr. arbejds- gang på normal glatte over- flader. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøj- agtige forbrug.

#### Tørretid

Ved +20°C og 65% RF kan overflad- en genbehandles efter 4-6 timer og vil være fuldt belastbar efter ca. 3 dage.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

#### Forarbejdningstemperatur

Min. +5°C for luft og overflade.

#### Værktøj

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Sprøjtevinkel: 50°  
Dysestr.: 0,021-0,026"  
Tryk: 150-180 bar

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

### EGNET UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger og vedhæfnings- hindrende substanser.

#### Puds:

Fast, intakt og sugende puds kan behandles uden forbehandling.

Grov porøs, sandende eller sugende puds grundes med Caparol Acryl- Hydrosol eller Capasol.

#### Gips og færdigpuds:

Grundes med Caparol Haftgrund. Gipspuds med cementhud slibes og afstøves, hvorefter der grundes med Caparol-Dybdegrunder TB.

**Gipsbyggeplader:**

Sugende plader grundet med Caparol Acryl-Hydrosol.

På tætte og glatte overflader grundet med Caparol Haftgrund.

**Gipskarton:**

Grater og ujævnheder slibes, og der grundet med Caparol Haftgrund.

Plader med vandopløselig overflade grundet med Caparol Spærregrunder.

**Beton:**

Formolie, curingsmidler, støv eller andet, der kan forhindre en fornuftig vedhæftning, fjernes.

**Porebeton (Gasbeton):**

Grundet med Capaplex fortyndet med vand i forholdet 1:3

**Kalksandsten- og mursten:**

Kan behandles uden forbehandling.

**Bæredygtig maling:**

Matte og svagt sugende overflader kan behandles uden forbehandling.

Blanke overflader mattes og grundet med Caparol Haftgrund

**Ubehandlet fastsiddende tapet:**

Kan behandles uden forbehandling.

**Overflader med skimmel- eller****svampeangreb:**

Forekomster af skimmel eller svamp fjernes mekanisk ved våd afbørstning, afskrabning eller lignende. Overfladen gennemvædes med Capatop og skal tørre grundigt ud.

Stærkt angrebne overflader slutbehandles med Indeko-W eller Malerit-W.

**Overflader med nikotin-, vand-, sod eller fedtpletter:**

Der påføres et isoleringslag af Caparol 1013 Spærregrunder. Kraftigt tilsmudsede overflader behandles med Dupa-inn.

**Beskyttelsesanvisninger**

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).