

- * Slidstærk, silkeblank, vægmaling
- * Meget rengøringsvenlig

CAPATEX 1033 SATIN

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Kvalitetsmaling med glat overflade og stor rengøringsvenlighed.

Særdeles velegnet til bevarelse af strukturen i savsmulds- og relieftapeter samt Capaver glasvæv.

Materialebasis

Kunststof-latex efter DIN 55 945

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)
30 g/l (2010)

Indhold i dette produkt: Max 30 g/l.

MAL-kode (1993)

00-1

Vægtfylde

1,4 g/m³

Emballagestørrelse

10 liters emballage.

Farvetone

Hvid.

Kan indtones på ColorExpress anlæg efter gængse farvekort i lyse farver med lysrefleksionsværdi >70.

Kan tones manuelt med Alpinacolor eller AVA Fuldtonefarve.

Ved selvtoning anbefales det at indtone den samlede mængde og herefter blade materialet indbyrdes for at undgå synlige overgange.

Ved bestilling af 100 liter eller mere af en farvetone, kan malingen leveres tonet fra fabrikken.

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

EGENSKABER

- * Meget rengøringsvenlig
- * Bestandig over for gængse rengøringsmidler
- * Stor hvidhedsgrad
- * Vandfortyndbar
- * Lugtsvag
- * Strukturbevarende
- * Diffusionsåben

Klassifikation jvf. DS EN13300

Glans:

Silkeglans - ca. glans 15

Vasketag:

Klasse 1.

Vaskebestandig jvf. DIN 53 778

Kontrastforhold:

Dækkæevne - klasse 2
ved forbrug på 140 ml/m²

Maksimal kornstørrelse:

Fin (< 100µm)

FORARBEJDE

Behandlingsopbygning

Påføres mættende og ensartet som grundning, mellem- og slutbehandling fortyndet med max. 5% vand.

På kontrastrege såvel som stærkt eller uensartet sugende underlag foretages først en grundning med produktet fortyndet med max. 10% vand.

Forbrug

Ca. 140 ml/m² (≈7 m²/liter) pr. arbejdsgang på normal glatte overflader. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

Tørretid

Ved +20°C og 65% RF kan overfladen genbehandles efter 4-6 timer og vil være fuldt belastbar efter ca. 3 dage.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Forarbejdningsstemperatur

Min. +5°C for luft og overflade.

Værktøj

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Sprøjtevinkel:	50°
Dysestr.: Tryk:	0,021-0,026" 150-180 bar

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

EGNET UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger og vedhæfningshindrende substanser.

Puds:

Fast, intakt og sugende puds kan behandles uden forbehandling.

Grov porøs, sandende eller sugende puds grundes med Caparol 467 OptiGrund eller Capasol 470 Grunder.

Gips og færdigpuds:

Grundes med Caparol Haftgrund. Gipspuds med cementhud slibes og afstøves, hvorefter der grundes med Caparol-Dybdegrunder TB.

Gipsbyggeplader:

Sugende plader grundes med Caparol 467 OptiGrund . På tætte og glatte overflader grundes med Caparol Haftgrund.

Gipskarton:

Grater og ujævnheder slibes, og der grundes med Caparol Haftgrund. Plader med vandopløselig overflade grundes med Caparol Spærregrunder.

Beton:

Formolie, curingsmidler, støv eller andet, der kan forhindre en fornuftig vedhæftning, fjernes.

Porebeton (gasbeton):

Grundes med Capaplex fortyndet med vand i forholdet 1:3

Kalksandsten- og mursten:

Kan behandles uden forbehandling.

Bæredygtig maling:

Matte og svagt sugende overflader kan behandles uden forbehandling.

Blanke overflader mattes og grundes med Caparol Haftgrund

Ubehandlet fastsiddende tapet:

Kan behandles uden forbehandling.

Overflader med skimmel- eller svampeangreb:

Forekomster af skimmel eller svamp fjernes mekanisk ved våd afbørstning, afskrabning eller lignende. Overfladen gennemvædes med Capatox og skal tørre grundigt ud.

Stærkt angrebne overflader slutbehandles med Indeko-W eller Malerit-W.

Overflader med nikotin-, vand-, sod eller fedtpletter:

Der påføres et isoleringslag af Caparol 1013 Spærregrunder. Kraftigt tilsmudsede overflader behandles med Dupa-inn.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).