

Gulvlak glans 15 – 40 – 70

- PRODUKTBESKRIVELSE** : Hurtigtørrende 1-komponent PU / akryllak baseret på akryl copolymer og polyuretan dispersion.
- ANVENDELSESOMRÅDE** : Gulvlak glans 15 – 40 – 70 anvendes til indendørs lakering af træ – både ubehandlet som tidligere behandlet træ, såsom træ- og parketgulve, paneler, naturkork m.v.
- EGENSKABER** : Gulvlak 15 – 40 - 70 er vandbaseret, lugtsvag, hurtigtørrende og meget slidstærk. Den har en meget god kemikalie- og vandbestandighed samt god vedhæftnings evne.
- TEKNISKE DATA** :
- Kulør** : Klar.
- Glans** : 15 – 40 - 70
- Tørstof** : Ca. 37 vægt %
- Viskositet** : DIN Kop 4 mm ca. 55 sek. ved 20° C.
- Vægtfylde** : Ca. 1,0 kg / l
- Bindemiddel** : Polyuretan og Akryl copolymer.
- Opløsningsmiddel** : Alm. vand.
- Flammepunkt** : >100 °C.
- Rækkeevne** : 8 - 15 m² / l afhængig af påføring, træets overflade, fugtindhold og påføringsmetode.
- Tørretid v / 20°C** :
- Overfladetør** : Ca. 1 time.
- Overlakerbar min.** : Ca. 3 timer.
- Brugsklar** : Ca. 1 døgn.
- Gennemhærdet** : Ca. 1 uge.
Der må ikke lægges tæppe ovenpå det nylakerede.
- PÅFØRINGSDATA** :
- Påføringsmetoder** : Pensel, rulle eller sprøjte.
- Rengøring** : Pensler m.v. rengøres i vand.
- Påføringsbetingelser** :
- Temperatur** : Min. 15°C. og god ventilation af hensyn til tørretid.



- FORBEHANDLING** : Tidligere lakerede gulve eller lign. rengøres grundigt for smuds, fedt, voks og sæberester med grundrengøring / salmiakvand for til sidst at blive vasket med eddikesurt vand.
Gulvet kan matslibes med fint sandpapir og alle partikler fjernes med støvsuger.
- BEHANDLING** : Der lakeres 1 eller 2 gange med 3 timers mellemrum.
Første lakering kan med fordel foretages med Grundlak.
Når lakken er tør, efter ca. 1 time, kan der mellemslibes før yderligere lakeringer.
Stil ikke møbler o. lign. på det lakerede gulv før 1 døgn efter sidste lakering.
- OPBEVARING** :
- Opbevaringsforhold** : Tørt og frostfrit.
Utilgængeligt for børn.
- SIKKERHED** :
- Generelt** : De almindelige regler for arbejde med kodenummererede produkter skal overholdes.
- MAL-kode (1993)** : 1-1
- Brandfareklasse** : Ikke brandbart.
- OPLYSNINGER** : Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
- GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet.
Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

