



# OLIE-DÆK

## Teknisk mærkeblad

### PRODUKTBESKRIVELSE

<i>Varenavn:</i>	OLIE-DÆK
<i>Farve:</i>	Standardfarver. Kan tones.
<i>Producent:</i>	TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12
<i>Produktbeskrivelse:</i>	OLIE-DÆK er en heldækkende overfladebehandling på alkyd oliebasis, pigmenteret med lysægte pigmenter, tilsat linolie og midler mod overfladebegroning.
<i>Anvendelse:</i>	OLIE-DÆK anvendes til slutbehandling af alt udvendigt træværk, både nåle- og løvtræ samt alle eksotiske træsorter. Nyt, ubehandlet træ bør behandles snarest muligt efter opsætning, da nedbrydning af overfladen starter, så snart sollys og fugtighed påvirker træet.
<i>Funktion:</i>	OLIE-DÆK har et højt tørstofindhold, som i kombination med alkyd olien og de øvrige stoffer giver usædvanlig god vandfasthed og vejrbestandighed.
<i>Påføring:</i>	Pensel eller rulle.
<i>Påføringsbetingelser:</i>	Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være < 15 %.
<i>Torbehandling:</i>	Træet, som skal være tørt, renses med en stiv børste og/eller slibes. Eventuelle grønne belægninger fjernes med TRÆ-NORD Universalrens. Nyt, ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk grundes med TRÆ-NORD OLIE-GRUND.
<i>Behandling:</i>	1 - 2 gange OLIE-DÆK.
<i>Fortynding/rengøring:</i>	Skal ikke fortyndes. Pensler rengøres med terpentin.

### TEKNISKE DATA

<i>Vægtfylde:</i>	Ca. 0,93 kg./litr.
<i>Tørstofindhold:</i>	Ca. 65 - 70 vægt %.
<i>Flammepunkt:</i>	> 62 ° C.
<i>Rækkeevne:</i>	Ca. 8 - 12 m <sup>2</sup> /litr. (Afhængig af træets sugsevne).
<i>Tørretid:</i>	Overfladetør: 6 - 12 timer. Overmalbar efter 1 døgn. (Afhængig af temperaturen).
<i>Malkode 93:</i>	2-1
<i>Brandfareklasse:</i>	III-I, brandfarlig.
<i>Opbevaring:</i>	Opbevares frostfrit og med tætsluttende låg.
<i>Tom emballage:</i>	Sendes til den kommunale modtagestation for kemaffald.
<i>Bemærk:</i>	Mal aldrig i direkte sollys.
<i>Generel information:</i>	Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

