

- \* Mat indemaling
- \* Fri for konserveringsmidler, herunder MI
- \* Uden opløsningsmidler
- \* Emissionsminimeret

## CAPAFIXX 1005 INDEMALING

### PRODUKTBEKRIVELSE

#### Anvendelsesområde

Bredt anvendelig indemaling med malervenlige forarbejdningsegenskaber.

Perfekt til løbende vedligeholdelse, til projekter med store flader, samt til almindelige bolig- og opholdsrum.

Til områder, hvor der ønskes minimal påvirkning af indeklimaet fra konserveringsmidler.

#### Materialebasis

Kunststof-dispersion efter DIN 55 945

#### MAL-kode (1993)

00-1

#### VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)  
30 g/l (2010)

Indhold i dette produkt: < 1 g.

#### Vægtfylde

Ca. 1,35 g/cm<sup>3</sup>

#### Farve

Hvid.

Kan tones med Amphibolin Fuldtone farver eller Alpinacolor. Ved selvtoning anbefales det at blande den samlede mængde, så farveforskelle undgås.

Ved bestilling af 100 liter eller mere af en farvetone, kan malingen leveres tonet fra fabrikken.

Kan desuden tones i lyse farver efter gængse farvekollektioner på Color Express toningsanlæg.

#### Emballagestørrelse

2,5; 5 og 12,5 liters emballage.

#### Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

### EGENSKABER

- \* Fri for konserveringsmidler herunder methylisothiazolinon (MI)
- \* Vandfortyndbar
- \* Vaskebestandig
- \* Diffusionsåben ( $sd < 0,1$  m)
- \* Lugtsvag
- \* Stor dækkeevne
- \* Optimal forarbejdning
- \* Let fyldende
- \* Gulner ikke

#### Klassifikation jvf. DS EN13300

##### Glans:

Mat (ca. glans 5)

##### Vaskeslag:

Klasse 3.

Vaskebestandig jvf. DIN 53 778

##### Kontrastforhold:

Dækkeevne - klasse 2  
ved forbrug på 160 ml/m<sup>2</sup>

##### Maksimal kornstørrelse:

Fin (< 100µm)

### FORARBEJDNING

#### Systemopbygning

##### Grund- og mellembehandling:

Kontrastrige overflader grundes med CapaFixx fortyndet med max. 10% vand.

Uensartet sugende overflader grundes med Caparol Haftgrund.

##### Slutbehandling:

Mættende behandling med CapaFixx fortyndet med max. 5% vand.

#### Forbrug

Ca. 160 ml/m<sup>2</sup> ( $\approx 6$  m<sup>2</sup>/liter) pr. arbejdsgang på normal glatte overflader. Det anbefales at udføre et prøveareal for at fastlægge det nøjagtige forbrug.

#### Forarbejdningstemperatur

Min. +5°C i omgivelser og på underlag.

#### Tørretid

Ved +20°C og 65% RF kan overfladen genbehandles efter 4-6 timer og vil være fuld belastbar efter ca. 3 dage.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

#### Værktøj

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Inden sprøjtning fortyndes med 3-5% vand og materialet sies.

Sprøjtgevinkel: 40°  
Dysestr.: 0,019-0,021"  
Tryk: 160 - 170 bar

Værktøj rengøres straks efter brug med vand.

#### Beskyttelsesanvisninger

Se sikkerhedsdatablad for produktet.

### EGNET UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger og vedhæfningshindrende substanser.

#### **Puds:**

Fast, intakt og normalt sugende puds kan behandles uden forbehandling.

Grov porøs, sandende puds grundet med Caparol 467 OptiGrund eller Capasol 470 Grunder LF.

#### **Vægspartel:**

##### Gips

Grundet med Caparol 463 Haftgrund. Gipspuds med gipshud slibes og afstøves, hvorefter der grundet med Caparol 465 Dybdegrunder TB.

##### Sandspartel

Grundet med normal mikrodisperser.

#### **Gipskarton:**

Grater og ujævnheder slibes.

Bløde og slebne områder grundet med Caparol 465 Dybdegrunder TB.

Plader med vandopløselig overflade grundet med Caparol 1013 Spærregrunder.

Grundet med Caparol 463 Haftgrund, Caparol 467 OptiGrund eller Capasol 470 Grunder LF.

#### **Beton:**

Formolie, curingsmidler, støv eller andet, der kan forhindre en fornuftig vedhæftning, fjernes.

#### **Porebeton (gasbeton):**

Grundet med Capaplex fortyndet med vand i forholdet 1:3

#### **Kalksandsten- og mursten:**

Kan behandles uden forbehandling.

#### **Bæredygtig maling:**

Matte og svagt sugende overflader kan behandles direkte.

Blanke overflader mattes og grundet med Caparol 463 Haftgrund.

#### **Ikke bæredygtige overflader:**

Afrensnes til sund og bæredygtig bund og grundet efter underlagets type og beskaffenhed.

#### **Ubehandlet fastsiddende tapet:**

Kan behandles uden forbehandling.

#### **Overflader med skimmel- eller svampeangreb:**

Forekomster af skimmel eller svampo fjernes mekanisk ved våd afbørstning, afskrabning eller lignende. Overfladen mættes med Capatox 460 Mikrorens eller Caparol 464 Fungigrund og skal herefter tørre grundigt ud.

Herefter grundet jvf. overfladetype og beskaffenhed.

Stærkt angrebne overflader slutbehandles med Indeko-W eller Malerit-W.

#### **Overflader med nikotin-, vand-, sod eller fedtpletter:**

Forurening fjernes med vand tilsat fedt-opløsende husholdningsrengøringsmiddel og skal herefter tørre igennem.

Tørre vandskjolder rengøres ved tør børstning.

Der påføres et isoleringslag med Caparol 1013 Spærregrunder.

Kraftigt tilsmudsede overflader slutbehandles med Isodeck 1002 Isoleringsmaling.

#### **Træ og træmaterialer:**

Der henvises til Capacryl lakker og Capacryl PU-lakker.