

- * Mat kunstharz indemaling med skimmel- og mugbeskyttelse
- * Langtidsvirkende
- * Afprøvet og testet af en lang række institutter
- * Diffusionsåben
- * Opløsningsmiddelfri
- * Resistent over for rengørings- og desinficeringsmidler

INDEKO W 1003 SKIMMELMALING

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Vægmaling af høj kvalitet til forebyggende behandling og til mug- og skimmelbelastede vægge.

Anvendes specielt i industrien, hvor der forekommer stor luftfugtighed, som f. eks. bryggerier, mejerier, slagterier, konserverfabrikker etc. og beboelser, hvor der ønskes en effektiv forbedring af rumhygiejnen.

På områder, der udsættes for vedvarende vandbelastning eller damp, bør der dog anvendes maling med højere glansgrad, evt. 20 til 30.

Materialebasis

Kunststof-dispersionsmaling med skimmelbeskyttelse jf DIN 55945.

De integrerede fungicider er ikke-flygtige metalsalte, der ikke giver emission til rumluften, men bliver i underlaget, henh. bundet i malingen.

MAL-kode (1993)

00-1

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/a)
75 g/l (2007), 30 g/l (2010)
Indhold i dette produkt: < 1 g.

Vægtfylde

Ca. 1,5 g/cm³.

Emballagestørrelse

2,5 og 12,5 liters emballage.

Farvetone

Hvid (ca. S 0300 N)

Kan selvtone ved tilsætning af op til max. 3% universalpasta. Den samlede tonede mængde bør blandes for at

undgå farveforskelle.

Alle lyse og mellemlyse farvetoner kan tones på ColorExpress toningsanlæg.

Klassifikation jvf. DS EN13300

Glans:
Helmat

Vaskeslag:

Klasse 2.

Skurebestandig jvf. DIN 53 778

Kontrastforhold:

Dækkeevne - klasse 2
ved forbrug på 150 ml/m²
svarende til 6 m²/liter

Maksimal korntørrelse:

Fin (< 100µm)

Glansgrad

Mat efter DIN 55947 – Glans 5.

Opbevaring

Køligt, men frostfrit.

Holdbar i min. 12 mdr. i uåbnet stand.

EGENSKABER

- * Vandfortyndbar, lugtfattig
- * Vaskebestandig
- * Diffusionsåben
- * Langtidsvirkende fungicider og bakteriedræbende stoffer
- * Opløsningsmiddelfri
- * Resistent over for vandige desinficerings- og rengøringsmidler

Indeko W 1003 Skimmelmaling er afprøvet og testet af en lang række uafhængige institutter for dokumentation for produktets egenskaber og virkningsgrad.

FORARBEJDE

Evt. skimmellag fjernes mekanisk ved børstning, skrabning eller kradsning. Områderne gennemvaskes med Capatox med efterfølgende gennemtørring.

Systemopbygning

Grund- henh. mellemstrygning:

Indeko W 1003 Skimmelmaling fortyndet med max. 10% vand.

Slutstrygning:

Indeko W 1003 Skimmelmaling fortyndet med max. 5% vand.

Forbrug

Ca. 150 ml/m² (≈6,5 m²/liter) pr. arbejdsgang på normal glatte overflader.

Da den påførte lagtykkelse er væsentlig for opnåelse af langtidseffekten mod skimmel- og mugdannelse, skal Indeko W 1003 Skimmelmaling påføres i et jævnt og ensartet lag. Der må under ingen omstændigheder anvendes mindre end den angivne mængde.

Tørretid

Ved +20°C og 65% RF kan overfladen genbehandles efter 4-6 timer og vil være fuld belastbar efter ca. 3 dage.

Ved lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Værktøj

Pensel eller rulle. Straks efter brug rengøres værktøjet med vand.

Vær opmærksom på.

Der må ikke anvendes opløsningsmiddelholdige grundere i rum, hvor der opbevares eller produceres fødevarer. I disse rum anvendes udelukkende Caparol OptiGrund. Denne type rum skal desuden altid udluftes i mindst 3 dage efter behandling med Indeko W 1003 Skimmelmaling.

I forbindelse med vandopløste tungmetaller f.eks. kobbersalte udvikler Indeko W 1003 Skimmelmaling brune farvenuancer. Kontakt teknisk afdeling.

EGNET UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og fri for tilsmudsninger og vedhæftningssvigtende substanser.

Puds:

Fast, intakt og sugende puds kan behandles uden forbehandling.

Grov porøs, sandende eller sugende puds grundes med Caparol OptiGrund eller Capasol LF.

Gips og færdigpuds:

Grundes med Caparol Haftgrund. Gipspuds med cementhud slibes og afstøves, hvorefter der grundes med Caparol-Dybdegrunder TB.

Gipsbyggeplader:

Sugende plader grundes med Caparol Acryl-Hydrosol. På tætte og glatte overflader grundes med Caparol Haftgrund.

Gipskarton:

Grater og ujævnheder slibes, og der grundes med Caparol Haftgrund. Plader med vandopløselig overflade grundes med Caparol Spærregrunder.

Beton:

Formolie, curingsmidler, støv eller andet, der kan forhindre en fornuftig vedhæftning, fjernes.

Porebeton (Gasbeton):

Grundes med Capaplex fortyndet med vand i forholdet 1:3

Kalksandsten- og mursten:

Kan behandles uden forbehandling.

Bæredygtig maling:

Matte og svagt sugende overflader kan behandles uden forbehandling.

Blanke overflader mattes og grundes med Caparol Haftgrund

Ubehandlet fastsiddende tapet:

Kan behandles uden forbehandling.

Overflader med nikotin-, vand-, sod eller fedtpletter:

Der påføres et isoleringslag af Caparol 1013 Spærregrunder. Kraftigt tilsmudsede overflader behandles med Dupa-inn.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).