

AQUA-GRUND 763-G

Teknisk mærkeblad

PRODUKTBEKRIVELSE

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Varenavn:</i> | AQUA-GRUND 763-G |
| <i>Godkendelsesnr.:</i> | 617-1 |
| <i>Farve:</i> | Farveløs. |
| <i>Producent:</i> | TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12 |
| <i>Beskrivelse:</i> | Vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ. Beskytter mod svamp, råd og blåsplint. |

ANVENDELSE

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Alment</i> | Træbeskyttelsesmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i brug. Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug. |
| <i>Anvendelsesområde</i> | Til alt nyt og gammelt, ubehandlet træværk udendørs, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint, f.eks. vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeider, hegn, carporte m.m |
| <i>Krav til bunden</i> | Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18 % og træoverfladen skal være ren, tør og fast. |
| <i>Behandling:</i> | 1 - 2 gange AQUA-GRUND 763-G (afhængig af træets tilstand). |
| <i>Påføring:</i> | Pensel, dypning eller påføringsmaskine. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C. og den relative luftfugtighed under 80 %. |
| <i>Fortynding</i> | Må ikke fortyndes. |
| <i>Rengøring af værktøj:</i> | Vand og sæbe. |
| <i>Efterbehandling:</i> | Træ, behandlet med AQUA-GRUND 763-G, som udsættes for vejrligets påvirkninger, skal beskyttes med en overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger. |
| <i>Bemærk!</i> | Som hovedregel, ved henstand af vacuumimpægneret- eller grundet træ i mere end 1 måned, bør man betragte træet som værende ugrundet, og det bør derfor genbehandles med AQUA-GRUND 763-G. Grundning påføres i rigelig mængde! |



AQUA-GRUND 763-G

Teknisk mærkeblad

TEKNISKE DATA

| | |
|---|--|
| <i>Type:</i> | Alkyd/acryl. |
| <i>Specielle egenskaber:</i> | Beskytter træet mod råd, svamp og blåsplint. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling. |
| <i>Opløsningsmiddel</i> | Vand. |
| <i>Aktive stoffer</i> | < 0,5 % iod-propynyl-butyl-carbamat og < 1 % propiconazol. |
| <i>Vægtfylde:</i> | Ca. 1,0 kg/l |
| <i>Tørstofindhold:</i> | 8 - 14 w/w % |
| <i>Lugt:</i> | Lugtsvag. |
| <i>Rækkeevne:</i> | 4 - 8 m ² pr. ltr. (afhængig af træets beskaffenhed). |
| <i>Tørretid v/23°C. og 60 % rel. luftfugtighed:</i> | Berøringstør: Ca. 1 - 2 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. |
| <i>Lagerbestandighed:</i> | 2 år i uåbnet emballage. |
| <i>Opbevaring:</i> | Tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn. |

SIKKERHED & MILJØ

| | |
|------------------------|---|
| <i>Generelt:</i> | Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet. |
| <i>Brandfareklasse</i> | Ikke klassificeret. |
| <i>Malkode 93:</i> | 00 - 1 |

