

TRÆ-NORD Grøn Kobber

Kvalitet nr. 711

PRODUKTBEKRIVELSE : TRÆ-NORD Grøn Kobber er et forebyggende og bekæmpende træbeskyttelsesmiddel til beskyttelse af såvel nyt som gammelt træværk.

ANVENDELSESOMRÅDE : TRÆ-NORD Grøn Kobber anvendes til nyt træ i kontakt med mur, beton eller jord og til skjulte konstruktioner, f.eks. bjælkeender, strøer, træ i built-up. Til træbrolægning, pæle, pergolaer m.m. Til forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb i gammelt træværk.

EGENSKABER : TRÆ-NORD Grøn Kobber beskytter træet mod råd og svamp. Stor indtrængnings-
evne og langvarig virkning. Forøger træets dimensionsstabilitet og nedsætter tendens
til revnedannelse.

TEKNISKE DATA :

Kulør : Stærk grøn.

Tørstof : Ca. 11 %

Viskositet v/20°C. : Ca. 12 - 14 sek., Din 4-norm.

Vægtfylde : Ca. 0,82 kg / l.

Flammepunkt : > 62°C.

Rækkeevne : Ca. 5 - 10 m² / l (afhængig af træets sugsevne).

Tørretid v / 20°C : Ca. 4 timer

Håndteringstør : Ca. 24 timer

PÅFØRINGSDATA :

Påføringsmetoder : Pensel, sprøjte, dypning eller påføringsmaskine.

Fortynding / rengøring : Skal ikke fortyndes.
Til rengøring anvendes mineralsk terpentin.

Påføringsbetingelser :

Temperatur : Min. + 5°C. Max. + 35°C

Relativ fugtighed : Min. 0 % Max. + 80 %

Træfugtighed : Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være < 15 %.



- FORBEHANDLING** : Træet skal være tørt og fri for snavs og fedt inden behandling.
- BEHANDLING** : TRÆ-NORD Grøn Kobber påføres i et jævnt lag.
Vær særlig omhyggelig ved endeflader.
- EFTERBEHANDLING** : Om muligt, da ved gentagen behandling med TRÆ-NORD Grøn Kobber.
- OPBEVARING** :
- Opbevaringsforhold** : Tørt, frostfrit og med tætsluttende låg.
- Lagerstabilitet** : Ca. 1 år.
- SIKKERHED** :
- Generelt** : De almindelige regler for arbejde med kodenummererede produkter skal overholdes.
- MAL-kode (1993)** : 3 - 1
- Brandfareklasse** : III-I
- OPLYSNINGER** : Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
- GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet.
Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

