

OLIE-GRUND 710-G

Teknisk mærkeblad

PRODUKTBEKRIVELSE

<i>Varenavn:</i>	OLIE-GRUND 710-G
<i>Godkendelsesnr.:</i>	617-2
<i>Farve:</i>	Farveløs.
<i>Producent:</i>	TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12
<i>Beskrivelse:</i>	Træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ. Beskytter mod svamp, råd og blåsplint.

ANVENDELSE

<i>Alment</i>	Træbeskyttelsesmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i brug. Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
<i>Anvendelsesområde</i>	Til alt nyt og gammelt, ubehandlet træværk udendørs, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint, f.eks. vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte m.m
<i>Krav til bunden</i>	Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 15 % og træoverfladen skal være ren, tør og fast.
<i>Behandling:</i>	1 - 2 gange OLIE-GRUND 710-G (afhængig af træets tilstand).
<i>Påføring:</i>	Pensel, dypning eller påføringsmaskine. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C. og den relative luftfugtighed under 80 %.
<i>Fortynding</i>	Må ikke fortyndes.
<i>Rengøring af værktøj:</i>	Mineralsk terpentin.
<i>Efterbehandling:</i>	Træ behandlet med OLIE-GRUND 710-G anbefales efterbehandlet med opløsningsmiddelholdige (eller vandige) overfladebehandlingsmidler. Alle normalt i handelen forekommende produkter til udendørs træværk vil kunne anvendes.
<i>Bemærk!</i>	Som hovedregel, ved henstand af vacuumimpægneret- eller grundet træ i mere end 1 måned, bør man betragte træet som værende ugrundet, og det bør derfor genbehandles med OLIE-GRUND 710-G. Grundning påføres i rigelig mængde!



OLIE-GRUND 710-G

Teknisk mærkeblad

TEKNISKE DATA

<i>Type:</i>	Alkyd.
<i>Specielle egenskaber:</i>	Beskytter træet mod råd, svamp og blåsplint. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling.
<i>Opløsningsmiddel</i>	Mineralsk terpentin.
<i>Aktive stoffer</i>	< 0,5 % iod-propynyl-butyl-carbamat og < 1 % propiconazol.
<i>Vægtfylde:</i>	Ca. 0,8 kg/l
<i>Tørstofindhold:</i>	6 - 10 w/w %
<i>Lugt:</i>	Kraftig.
<i>Rækkeevne:</i>	3 - 5 m ² pr. ltr. (afhængig af træets beskaffenhed).
<i>Tørretid v/23°C. og 60 % rel. luftfugtighed:</i>	Overmalbar: Ca. 24 timer.
<i>Lagerbestandighed:</i>	2 år i uåbnet emballage.
<i>Opbevaring:</i>	Tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.

SIKKERHED & MILJØ

<i>Generelt:</i>	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
<i>Brandfareklasse</i>	III-I.
<i>Flammepunkt</i>	>61°C. Pensky martens.
<i>Malkode 93:</i>	3 - 1

