

## Gulvmaling

**PRODUKTBESKRIVELSE** : Halvblank urethanalkydming.

**ANVENDELSESOMRÅDE** : Nye samt gamle træ- og cementgulve.

**EGENSKABER** : TRÆ-NORD gulvmaling giver en meget slidstærk overflade og tåler rengøringsmidler samt fortyndede syrer.

**TEKNISKE DATA** :

**Kulør** : Grå

**Glans** : Halvblank

**Tørstof** : Ca. 70 vægt %

**Vægtfylde** : Ca. 1,24 kg / l

**Flammepunkt** : > 62° C

**Rækkeevne** : Ca. 10 m<sup>2</sup> / l, afhængig af overflade.

**Tørretid v / 20°C** : Ca. 4 timer. Gennemtør efter 24 timer.

**PÅFØRINGSDATA** :

**Påføringsmetoder** : Pensel eller malerulle.

**Fortynding / rengøring** : Terpentin.  
Til rengøring anvendes terpentin.

**Påføringsbetingelser** :

**Temperatur** : Min. + 5°C. Max. + 35°C

**Relativ fugtighed** : Min. 0 % - Max. + 80 %

**Træfugtighed** : Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være < 15 %.



- FORBEHANDLING** : Gulvet skal være rent, tørt og fri for sæberester. Bør ikke anvendes på friske cementgulve. De bør være ca. 6 mdr. gamle eller absolut hvidtørre.
- BEHANDLING** : Forbehandlede flader males 1 – 2 gange med TRÆ-NORD Gulvmaling ufortyndet afhængig af, hvor stor slitage der forventes på gulvet.
- OPBEVARING** :
- Opbevaringsforhold** : Tørt og køligt.
- Lagerstabilitet** : 1 år.
- SIKKERHED** :
- Generelt** : De almindelige regler for arbejde med kodenummererede produkter skal overholdes.
- MAL-kode ( 1993 )** : 2 - 1
- Brandfareklasse** : III-I
- OPLYSNINGER** : Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
- GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

